

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

MetalFlex

Ligero, muy elástico con un bonito efecto metálico.

MetalFlex proporciona una excelente resistencia al lavado a 40°C.

CARACTERÍSTICAS:



**PU
metalizado**



50µ



**Algodón, poliéster,
tejido mixto.**
Menos adecuado para el nylon u
otros textiles recubiertos.



40°C
sólo detergentes
suaves

CONDICIONES DE CORTE:




**Cuchilla
30 - 45°**



**baja/
media**



30 - 40 cm/s



1. Corte en espejo



2. Depilar el diseño

CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



170°C



20 s



**media/
alta**



en frio



3. Aplicar el diseño



4. Retirar el liner, ¡hecho!

► EMBALAJE



49 cm

25 m

49 cm

10 m

49 cm

5 m

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE

TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78

www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com

SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027




UNLIMITED CREATION

COLORES DISPONIBLES


MetalFlex



SILVER



GOLD




ORANGE COPPER




RED




ROSEGOLD




CANDY PINK



BLUE



GREEN



GUN METAL

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

