

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

MoZaic

¡Vinilo textil imprimible para facilitar el corte y el depilamiento!

Se puede utilizar sin transportador.

OEKO
TEX®

STANDARD
100

CQ 730/3
IFTH

www.oeko-tex.com

Certified for
HP Latex Inks

CARACTERÍSTICAS:



PU
base de
agua



75µ



Algodón, poliéster,
tejido mixto.
Menos adecuado para el nylon u
otros textiles recubiertos.



EcoSolvent (incl. TrueVis),
Solvent, Latex, UV



1. Imprimir e cortar

CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla
30 - 45°



baja/
media



30 - 40 cm/s



2. Depilar el diseño

CONDICIONES PARA APLICACIÓN 1:



150°C



5 s



media/
alta



en caliente



60°C



3. Aplica el transportador

CONDICIONES PARA APLICACIÓN 2:



130°C



10 s



media/
alta



en caliente



60°C



4. Aplicar en caliente, retirar el transportador, ¡listo !

Perfiles disponibles en www.seftextile.com

Transportador recomendado: FlexTape

Tiempo de secado: dependiendo de la tinta y las condiciones 1 - 6 horas

Para logotipos pequeños, puede ser útil aplicar primero el flextape en toda la superficie antes de depilar, quitar el liner de poliéster y depilar por la parte de atrás.

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE

TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78

www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com

SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

► EMBALAJE



50 cm

75 cm



25 m

25 m